

# LITEX® 2-komponent lim

## Produktbeskrivelse

Sementbasert, fleksibelt 2-komponent lim som benyttes til å lime Litex Membranduk til underlaget.

Innehar European Technical Assessment: ETA-19/0142

## Bruksområder:

Vannetting under fliser i våtrom. Kan legges på overflater som avrettingsmasser, betong, våtromsplater og puss, samt gipsplater eller annen fast overflate. Kan legges både på vegg, oppvarmede og uoppvarmede gulv.

## Spesifikasjoner:

Lagring: 12 mnd

Oppbevaring: Kjølig og tørt

Påføringstemperatur: > 5 °C

Brukstid når utblandet: ca 45 minutter

Tid mellom strøk: 1,5 timer

Tildekking mulig: etter 4 timer

Forberedelser av underlaget: Overflaten skal være tørr, ren, jevn og stabil. Eventuelle urenheter og ujevnheter må utbedres. Unngå at det blir «dammer» under påføring. Overflaten kan utsettes for vanntrykk etter minst 3 dager.

## Forberedelser av underlaget:

Overflaten skal være stabil og jevn. Urenheter som olje, fett, støv eller lignende skal fjernes. Ujevnheter i underlaget må utbedres med egnet materialet. Sugende underlag skal primes.

## Restfuktighetsinnhold skal ikke overstige følgende verdier:

Semenetbasert avrettingsmase: 2 %

Anhydrit avrettingsmasse: 0,5 %

Anhydrite avrettingsmasse, oppvarmet: 0,3 %

Treunderlag, gips puss, gips eller sugende underlag bør primes meg egnet primer.



## Bruk:

Bland pulveret med 2/3 av den flytende væsken i en ren bøtte. Blandes til man får en jevn og klumpfri masse. Tilsett resten av væsken og bland i noen minutter. La deretter massen sette seg i 1-2 minutter før det vispes lett opp igjen.

Påfør Litex 2-komponent limet med pussebrett i en dukbredde av gangen. Deretter drar du ut limet med en 3x3 mm tannsparkel før du legger på Litex Membranduk.

Påfør ferdig masse innen maks. 45 minutter. Det er ikke mulig å tilsette vann eller annen væske når masse har begynt å herde.

Forbruk: Ca 1,5 kg/kvm

Tørketid: Avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved +20 °C og RF på ca 50 % er tørketiden ca to timer.

## Videre behandling:

Flislegging kan starte etter ca 4 timer.

Rengjør verktøy og utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

## Avfall:

Kan deponeres som byggeplassavfall etter herding. For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.